



ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ МАСЛЯНАЯ МОРИЛКА ДЛЯ ТВЁРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ФАСАДОВ, ТЕРРАС, ЗАБОРОВ, ДЕРЕВЯННОГО САЙДИНГА

- Натуральный внешний вид
- Достаточно одного слоя
- 68% ингредиентов из возобновляемых и переработанных материалов
- Сочетает ультрафиолетовые ингибиторы, антисептик и гидрофобизатор
- 95% активных ингредиентов
- Долговечная
- Не отслаивается и не трескается
- Не требует шлифования
- Может наноситься в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами
- Уже спустя 60 минут после впитывания не боится дождя
- Восстанавливает древесину
- Легко наносится и просто обновляется

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ЗА ОДНО НАНЕСЕНИЕ: Формула нашей морилки это сочетание сохнущих и невысыхающих масел, благодаря которым достигается двойная защита всего за один проход кистью. Морилка Armstrong-Clark содержит невысыхающие кондиционирующие масла, которые работают отдельно с сохнущими маслами формулы. Невысыхающие масла проникают в древесные волокна, где раньше были естественные масла самого дерева, и «омолаживают» древесину. Сохнущие масла остаются на поверхности и «закупоривают» невысыхающие масла, создавая сухую на ощупь текстуру дерева. Наши морилки имеют лёгкий запах кипячёного льняного масла и могут наноситься под прямыми солнечными лучами даже в жаркую погоду.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для любого нового и старого пиломатериала из твёрдых пород, таких как настилы, перила, столбы и др. Также можно применять для неокрашенных поверхностей из мягких пород: террасы, сайдинг, причалы, заборы и дома из бруса. Везде, где требуется долгое сохранение цвета, гидрофобность и уход за деревом.

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ: Для проверки впитываемости и цвета используйте баночку-образец (образцы доступны в таре 118 мл). Влажность древесины должна быть не более 20%. Используйте влагомер для замера. Влажность кедровых гонта и дранки должна быть 15% или ниже для предотвращения просачивания танина.

НОВАЯ ДРЕВЕСИНА: На новый пиломатериал из экзотических твёрдых пород рекомендуется наносить морилку не ранее, чем через 6 месяцев после монтажа.

В СЛУЧАЕ ДОЖДЯ: Покрытая поверхность может подвергаться легкому и среднему дождю уже спустя 60 минут после впитывания морилки в древесину (не спустя 60 минут после нанесения).

В случае если ожидается сильный дождь, рекомендуется дожидаться его окончания и дать дереву высохнуть в течение 48 часов. **Важное замечание:** Пиломатериалу из экзотических твёрдых пород может потребоваться от 8 до 24 часов, чтобы полностью впитать морилку.

ЖАРКАЯ ПОГОДА: Нанесение морилки возможно вне зависимости от того насколько жарко на улице.

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА: Не наносите морилку, если температура воздуха ниже + 10°C. Если температура падает ниже + 10°C по вечерам, то храните морилку при комнатной температуре и начинайте работу, когда на улице потеплеет. Замерзание нанесенной морилки не испортит её, но увеличит время высыхания.

УКРЫВИСТОСТЬ: Расход морилки в значительной степени зависит от типа древесины и её возраста.

По твёрдым породам: Банка 3.8 л на 28 м² и более по горизонтальным и вертикальным поверхностям.

По мягким породам: Банка 3.8 л на 16.5 – 19 м² по горизонтальным поверхностям и 28 м² по вертикальным.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, грязи, плесени и грибка. При шлифовке используйте зернистость не мельче 80.

НОВОЕ ДЕРЕВО: Помойте поверхность водой с мылом, мягко потирая её щёткой. Тщательно смойте водой или мойкой высокого давления (лёгкой струёй).

СТАРОЕ ДЕРЕВО ИЛИ ДЕРЕВО, РАНЕЕ ПОКРЫТОЕ МОРИЛКОЙ AMSTRONG-CLARK: Помойте поверхность, мягко потирая её щёткой. Используйте смесь воды с отбеливателем (1 часть отбеливателя на 3 части воды). Добавьте не более 60 мл жидкого мыла на галлон (3.8 л) воды. Тщательно смойте водой или мойкой высокого давления (лёгкой струёй).

ДЕРЕВО, РАНЕЕ ПОКРЫТОЕ МОРИЛКОЙ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Необходимо удалить старую морилку. Для твёрдых пород не рекомендуется применять наждачную бумагу – используйте химические средства. Если есть необходимость обработать поверхность наждачной бумагой – не используйте зернистость мельче 80.

РУКОВОДСТВО ПО НАНЕСЕНИЮ: Позвольте росе высохнуть перед нанесением морилки. Тщательно перемешайте содержимое банки. Удостоверьтесь, что весь пигмент, осевший на дно, был перемешан. Во время нанесения помешивайте каждые 20 минут. Не разбавляйте. Наносите морилку тонким слоем вдоль волокон древесины. Не применяйте для нанесения ветошь. Позвольте морилке впитаться. Через 24 часа вытрите все лужицы морилки сухой тряпкой. Не допускайте потёков и избыточного нанесения морилки. Влажная и холодная погода увеличивает время высыхания.

НАНЕСЕНИЕ НА ТВЁРДЫЕ ПОРОДЫ: **Только один слой!** Морилки не предназначены для обработки бамбука. Твёрдые породы отличаются ограниченной способностью впитывать морилку. Нанесите один тонкий слой с помощью кисти с натуральной щетиной или малярной губки. Применение валика не рекомендуется. **Не используйте морилки серий Transparent, Semi-Transparent и Semi-Solid.**

НАНЕСЕНИЕ НА МЯГКИЕ ПОРОДЫ: Легко наносится кистью, валиком, малярной губкой или безвоздушным распылителем (рекомендуется последующее растирание кистью или валиком). Не применяйте садовый распылитель. Если первый слой впитался в течение 60-ти минут, можно нанести второй слой для дополнительной защиты. Допускается нанесение второго слоя способами «влажный на влажный» или «влажный на сухой».

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ: Только 1 слой. Протрите ветошью через 1 час после нанесения для предотвращения стирания пигмента одеждой при контакте.

ОГНЕУПОРНЫЕ ДРАНКА И ГОНТ: Нанесите второй слой морилки способом «влажный на сухой». Выждите не менее 48 часов между слоями.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: После впитывания в древесину не менее 8 часов для неинтенсивного хождения по окрашенной поверхности. Не менее 72 часов для интенсивного хождения и размещения садовой мебели на окрашенную поверхность. Прохладная и влажная погода могут увеличить время высыхания.

СОВЕТЫ ПО НАНЕСЕНИЮ: Не прерывайте покраску посреди доски, докрашивайте доску до конца.

ОЧИСТКА: Всё оборудование чистится растворителем. Пустая тара должна быть высушена на открытом воздухе. Утилизировать в соответствии с местными правилами и законами.

Соответствует существующим нормативам по загрязнению воздуха. Уровень VOC (Летучие Органические Вещества) не превышает 50 гр./л. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.

ОПАСНОСТЬ: ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО
ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ
СОДЕРЖИТ НЕФТЯНЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ

При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту. СВЯЖИТЕСЬ С ВРАЧОМ НЕМЕДЛЕННО.

Избегайте продолжительного контакта материала с кожей. Избегайте продолжительного вдыхания паров или тумана материала в воздухе. Закрывайте ёмкость после каждого использования. Использовать при наличии достаточной вентиляции.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ВОЗГОРАНИЯ! Весь мусор, тряпки и другие материалы, имевшие контакт с морилкой, утилизируйте в наполненный водой закрытый металлический контейнер.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ УХОД: Для наилучшего внешнего вида вашей террасы раз в месяц подметайте, сдувайте или смывайте шлангом пыль и грязь с поверхности.